Грунт LAC-0.144

Двухкомпонентный грунт на основе акриловых смол.Применяется для отделки мебельных фасадов, мебели для кухни и ванных комнат.

Технические показатели

Сухой остаток: 33±2%
Плотность:(DIN 51 757) 0,95±0,02
Вязкость основы:(DIN 4) тиксотропная
Блеск: полуглянцевый

Свойства покрытия

- высокая стойкость к УФ;
- высокая прозрачность и эластичность;
- хорошая шлифуемость;
- хорошая адгезия к ПВХ пленкам.

Подложки

Различные породы древесины и шпона.

Применение

Окрашиваемые поверхности должны быть чистыми и сухими. Во время нанесения и сушки грунта температура воздуха, окрашиваемой поверхности и материала должна быть выше +15°С, относительная влажность воздуха не выше 75%.

Смешивание компонентов:	По массе:
LAC-0.144	100
Отвердитель №003	20
Разбавитель	“Разбавитель для акриловых ЛКМ”
Жизнеспособность композиции при 20°С	6 часов
Теоретический расход	100-130 г/м^2

Способ нанесения	*Давление, атм*	*Сопла, мм*	*Количество слоев*	*Разбавитель*
Пневматическое распыление	2,5-4,0	1,8-2	1-2	10-20%

Возможные методы нанесения:
- AirMix (комбинированное распыление)
- Безвоздушное распыление

Степень разбавления материала зависит от типа краскопульта, рабочих параметров, температуры окружающей среды, требуемой толщины покрытия.

Сушка

	от пыли	*на отлип*	*до шлифования*	*до перекрытия*
При 20° С	10 минут	30 минут	4-6 часов	8 часов

Упаковка

Грунт LAC-0.144 - 25 л. в евроведре
Отвердитель №003 - 5 л.

Гарантийный срок хранения

Грунт LAC-0.144 - 12 месяцев
Отвердитель №003 - 12 месяцев