ОЛИ-АКВА DOMO 1К-Паркетный лак 15.40

Описание продукта
Очень эстетичный однокомпонентный водоразбавляемый паркетный лак для деревянных и паркетных полов в жилых помещениях. Основные преимущества этого лака – приятная оптика лаковой пленки, а также этот лак «поджигает» древесину, в т.ч. дуб, бук и мербау. Лак наносится просто, лаковая пленка очень стойка к нагрузкам и обладает отличной растекаемостью. Уход за полом прост и легок. С помощью этого лака можно полностью обработать небольшие площади в течение одного рабочего дня (шпатлевание, шлифовка и нанесение лака)

Свойства
- Отвечает требованиям директивы DECOPAINT
- Красиво «поджигает» древесину
- Простое нанесение
- Возможна полная отделка небольших площадей в течение одного рабочего дня
- стойкостные характеристики лака выше средних показателей в категории паркетных лаков для жилых помещений
- очень светостойкая и высоко прозрачная лаковая пленка
- очень хорошая стойкость к следам каблуков
- Код ГИС: W3+

Отвечает требованиям:
- DIN 71-3 (Безопасность детских игрушек)
- DIN 53160 (Стойкость к поту и слюне)
- DIN 68861 T1 B, C (Хим. стойкость)
- DIN 68861 T4 (Стойкость к царапанью)
- Не содержит формальдегид и ароматические углеводороды
- Не содержит НМП и НЕП
- Не горюч в жидком состоянии

Области применения:
Жилые помещения (гостиные, спальни, зал)

Номер артикула

ОЛИ-АКВА 1К-Паркетный лак 15.40 DOMO				
Степень блеска	матовый	полуматовый		
Номер артикула	420 973 00	420 972 04		
Упаковка	5 / 1 л	5 / 1 л		

Сырьевая основа
Акрилатный полимер

Срок хранения
12 месяцев в закрытой заводской упаковке. Температура во время хранения и транспортировки должна быть не ниже +5°C и не выше +30°C.

Обязательные обозначения
Обязательное обозначение и указания по безопасности продукта – см. Данные по безопасности согласно нормам ЕС.

Указания по применению
- Перед применением упаковку с лаком хорошо взболтать!
- Возможно нанесение кистью, валиком или шпателем. При нанесении шпателем рекомендуется использовать в качестве покрывного лака только **ОЛИ-АКВА DOMO** (сильно поджигает).
- На «проблемные» породы древесины, напр. ясень, бук или клен, рекомендуется нанесение лака валиком, а не шпателем!
- Рекомендуется лак не выливать на паркет, а использовать ведро при паркетных работах.
- Общий расход лака должен быть не менее 300 г/м^2 для жилых помещений. Если время промежуточной сушки превышает 12 часов, обязательно требуется промежуточная шлифовка.
- Минимальная температура помещения (паркетного пола) во время проведения работ – не менее +15°C.

Подготовка поверхности
Ступенчатая шлифовка паркета зерном 80, затем 100 и 120. Чем тоньше шлифовка, тем менее шероховато становится древесина. Пол должен быть сухим и тщательно очищенным от остатков масла, жира, воска, шлифовальной пыли и т.д.

Технология нанесения

1. слой - грунт	A) Многослойное нанесение валиком	B) Уменьшение склонности к реброскleиванию	C) Нанесение грунта шпателем
	ОЛИ-АКВА DOMO Ок. 100 г/м²	ОЛИ-АКВА Грунт 15.81 ок. 100 г/м²	
			ОЛИ-АКВА DOMO, 1-2 слоя крест на крест по 20-40 г/м² каждый
	ок. 2-3 часа	ок. 2-3 часа	ок. 20 мин.
2. слой - лак	Нанесение лака валиком		
	ОЛИ-АКВА DOMO Ок. 100 г/м²		
	5 – 6 часов, желательно оставлять на следующий день		
	Промежуточная шлифовка, зерно P 120-150		
3. слой – лак	Нанесение лака валиком		
	ОЛИ-АКВА DOMO Ок. 100 г/м²		
	ок. 5-6 часа		
	Окончательная прочность лаковой пленки – через 8-10 дней!		

Сушка
Данные приведены для нормальных условий (температура помещения +20°C и относительная влажность воздуха 50%).

Уход
Для регулярной чистки и ухода за паркетом рекомендуем нашу серию ОЛИ-АКВА Средства для ухода за паркетными полами (ОЛИ-АКВА CARE, -POLISH, -CLEAN).

Наши технические рекомендации по применению, в устной и письменной форме, которые мы выдаем в помощь пользователю на основе нашего опыта и знаний в соответствии с уровнем науки и практики, являются неофициальными и не обосновывают юридические контрактные взаимоотношения и дополнительные обязательства, вытекающие из контракта на закупку. Они не освобождают покупателя от самостоятельных испытаний нашего продукта на его пригодность для конкретной цели применения под собственную ответственность. Все ранее изданные Технические информации теряют свою силу. Редакция - 06.01.2010.